



Cod.782160...

**IC FLATting BRILLANTE ALL'ACQUA**  
VERNICE ALL'ACQUA

<b>Descrizione</b>	Finitura acrilica trasparente brillante per legno all'acqua.
<b>Caratteristiche</b>	Vernice all'acqua caratterizzata da buona distensione, facilità di applicazione, rapida essiccazione. Elevata resistenza all'esterno ed ottima elasticità, creano una protezione duratura e non sfogliante per tutti i tipi di supporti lignei anche se esposti in ambiente marino o montano. Non ingiallente e inodore è anche l'ideale per applicazioni all'interno.
<b>Impieghi</b>	All'interno ed all'esterno per il trattamento, la protezione e la decorazione di qualsiasi supporto ligneo ( infissi, staccionate, arredi, oggettistica, etc).
<b>Composizione</b>	A base di resine acriliche in emulsione acquosa .

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Peso specifico</b>	1,05 ± 0,02 kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	800 ± 100 cps a 20°C con Brookfield RVT (F4V50)
<b>Volume solido</b>	36% ± 2%
<b>Applicazione</b>	Pennello
<b>Diluizione in volume</b>	Pronto all'uso. Se necessario 3-5% con acqua
<b>Resa</b>	11-13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 1 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	10 - 12 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Eliminare tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una mano di IC Impregnante e successivamente due mani di IC Flatting Brillante. Una leggera carteggiatura tra le mani, migliora l'aspetto del ciclo.
<b>Colore</b>	Incolore - Tinte realizzabili con sistema tintometrico.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare una disuniformità di tinta a lavoro finito.</li><li>2. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare</li><li>3. Per ottimizzare la resistenza all'esterno è consigliabile associare al prodotto, una mano di IC Impregnante colorato.</li><li>4. Applicare su legno, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.</li><li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li><li>6. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.</li></ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:</b>	Vernice brillante per legno ad acqua. A base di resine acriliche in emulsione acquosa. Per applicazioni all'interno e all'esterno come finitura protettiva ad elevata resistenza. Peso specifico: 1,05 ± 0,02 kg/L Resa : 11-13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**