

23200035 SILISOLV idrorepellente a solvente



Prodotto a solvente ideale per finiture a vista su cemento, mattoni, cotto. È idrorepellente e impedisce la risalita dei sali in superficie garantendo un ottimo effetto estetico.



Data di revisione	20 febbraio 2017
Composizione	Prodotto per impregnazione superficiale a saturazione, in soluzione, monocomponente ad essiccamento fisico, opaco, silossanico. Classificata secondo UNI 8681: G1.A.0.A.2.GB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• antisale• ottimo effetto estetico• idrorepellente
Impieghi	Per il trattamento di facciate in pietra naturale, calcestruzzo, mattoni faccia a vista. Dopo applicazione è possibile rimuovere facilmente scritte, manifesti ecc. da monumenti, da pareti esterne ed interne di edifici. Facilita la pulizia di pavimenti in calcestruzzo e in pietra naturale . Trattamento antimacchia di davanzali, tavoli, balaustre in pietra naturale, artificiale o in cemento.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022		0,878 +/- 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042		13,0 +/- 1,0
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione fuori polvere		min	10-20
Essiccazione in profondità		giorni	1-2

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	9120.0004
. Diluizione	Pronto all'uso
. Miscelazione	Agitare prima dell'uso
. Resa teorica	9-11 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Il supporto da trattare deve essere asciutto ed assorbente.

Tenere presente che un eccesso di prodotto può alterare leggermente il colore iniziale del supporto per cui si consiglia di effettuare una prova preliminare in un angolo non in vista per determinare l'esatto numero di mani da applicare.

L'effetto idrofobico ed oleofobico si sviluppa dopo 24 ore in funzione delle condizioni ambientali temperatura ed umidità dell'aria.

Per sviluppare azione anticrittica, applicare più mani di prodotto fino a rifiuto.

In caso di imbrattamento con vernici o scritte (bombolette spray) si consiglia d'intervenire nel più breve tempo possibile.

Dopo aver pulito e lasciato asciugare la superficie è nuovamente necessario un trattamento con Silisolv 2320.0035.

Note

Su supporti poco assorbenti, pietra naturale compatta, marmo, cemento armato, si consiglia di fare una prova preliminare, affinché il prodotto sia perfettamente assorbito e non rimanga in superficie lasciando aloni.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con 9120.0004.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto non regolamentato

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23200035 SILISOLV, idrorepellente a solvente, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
