

24800200 RASOFLEX BIANCO

pittura elastomerica



Pittura elastica a base di resine elastomeriche, ideale per rendere omogenee parti di intonaco fatte con materiali o in tempi diversi. È riempitiva e si usa su murature screpolate. 300 micron.



Data di revisione	15 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• rasante• a base di resine elastomeriche• alto potere riempitivo
Impieghi	In edilizia come prima mano riempitiva e rasante quando i muri sono screpolati o per eliminare zone non omogenee dell'intonaco dovuti a rappezzi e all'uso di materiali differenti. Indicato come fondo di collegamento per cicli elastici.
Colore	Bianco

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,600 ± 0,100
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	8.500 ± 500
Essiccazione al tatto		min	30-60
Sovraverniciabilità		Ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Spatola, pennello, rullo
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Spatola pronto all'uso, rullo 10-15%; pennello 20-25%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	1,5-1,8 m ² /l allo spessore consigliato di 2 mm.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI BEN STAGIONATI, ASCIUTTI e BEN PULITI

Su supporti sfarinanti che necessitano di consolidamento applicare una prima mano di 23200100 TITALPRIMER o di 23400090 SILOFIX WHITE (vedi Schede Tecniche) per conservare la traspirabilità.

Applicare quindi 24800200 RASOFLEX BIANCO in due mani: la prima diluita al 10-20% e la seconda diluita al 5-10%.

Se occorre rasare ed ottenere spessore di 1-2 mm, applicare il prodotto a spatola tal quale.

SUPPORTI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Quindi procedere come sopraindicato.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

C/A - , massimo 40 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in RASOFLEX BIANCO pronto all'uso: 5.020 g/L.

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani a spatola e successiva lisciatura di 24800200 RASOFLEX BIANCO, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, esclusi eventuali ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
