

35100050 SETTEBELLO BIANCO

smalto sintetico extra a basso contenuto di voc



Smalto sintetico extra brillante a base di resine sintetiche. L'alta resistenza sia all'interno che all'esterno lo rende adatto anche alla verniciatura di infissi, porte, portoni e manufatti in legno e ferro.

L'alta qualità del prodotto, l'elevata copertura e l'ottima pennellabilità lo rendono ideale per finiture, dona un aspetto elegante e brillante al supporto.



Data di revisione	21 febbraio 2017
Composizione	Pittura per finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica. Classificata secondo UNI8681: B4.A.0.B.0.AB
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• brillantezza di lunga durata• ottima pennellabilità• elevata copertura
Impieghi	Utilizzabile in interno ed esterno. Idoneo alla verniciatura di infissi, porte, portoni e manufatti in legno e ferro.
Colore	Bianco, tinte di cartella, basi Colormaker. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)		kg/l	1,200 +/- 0,030
Viscosità tazza Ford n°8		sec	18 +/- 2
Residuo secco	C033	%	75,0 +/- 2,0
Brillantezza 60° (controllo strumentale)	C005	GU	80-85
Essiccazione fuori polvere		min	60-90
Essiccazione al tatto		Ore	20-24
Essiccazione in profondità		Ore	36
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	9110.0001, a spruzzo anche con 9120.0004

. Diluizione	pronto all'uso, diluire al massimo all' 1%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.015". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,5mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12m ² /l per mano allo spessore ottimale di 35-45 micron.

Ciclo applicativo

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di Samopac 3210.0050 e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare SETTEBELLO BIANCO.

SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'ESTERNO

Applicare la prima mano di SETTEBELLO BIANCO un po' più fluida delle successive per favorire la penetrazione nel supporto. Ottimi risultati si ottengono anche applicando una prima mano di 7390.0401 Samolegno Impregnante Trasparente Incolore. Dopo 24 ore applicare la prima mano di SETTEBELLO BIANCO.

SU FERRO NUDO

Si consiglia di applicare su Antiruggine serie 1350.0153 o Fosfinoxal serie 1300.0000.

Note

Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori consigliati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

D/S -, massimo 300 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SETTEBELLO BIANCO pronto all'uso:
290.020 g/l.

Voci di Capitolato

Smalto sintetico extra per interni ed esterni, per supporti in legno e ferro, applicazione di due strati di 35-45 micron su supporto opportunamente preparato.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

**Colorificio
Sammarinese
SpA**

Via del Camerario 7
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com
colsam.com

C.o.e SM00026
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.
Riconoscimento giuridico
n. 26 del 20 maggio 1944

