

TYTAN Professional – VECTOR MS 1000

Adesivo Elastico Igroindurente – Incollaggio Avanzato

Che cos' è ?

VECTOR MS-1000 è un adesivo elastico e tenace, per assemblaggi e montaggi anche di pezzi non combacianti. Confezionato in cartuccia per pistola tipo silicone. Aderisce su tutti i materiali da costruzione, porosi e non porosi. Indurisce rapidamente e crea un giunto flessibile e trasparente. Prodotto consigliato per l'incollaggio di materiali da costruzione comunemente utilizzati durante i lavori di finitura e di restauro. Idoneo per l'incollaggio di una vasta gamma di materiali da costruzioni alle superfici più comuni, come ad esempio: calcestruzzo, intonaco, truciolato, legno, cartongesso, mattoni, vetro. Non contiene solventi, isocianati ed acqua.



A cosa serve ?

- incollaggio di vari elementi per substrati di legno, vetro, calcestruzzo, metallo e plastica
- incollaggio di assicelle, zoccoli, soglie, pannelli, piastrelle in ceramica
- incollaggio di elementi decorativi di legno, gesso, sughero, truciolare, metallo, pietra, polistirene
- incollaggio di lana minerale e di vetro
- incollaggio elementi di finitura pesanti

Vantaggi

- verniciabile,
- nuova generazione di tecnologia ms polimer
- 1000 applicazioni
- presa rapida
- Alta resistenza a raggi UV
- giunture flessibili
- elevata resistenza finale
- resistente all'umidità
- eccellente adesione alle superfici, sia porose e non porose, ad esempio lamiera, vari materiali sintetici o vetro

Modalità di impiego

Preparazione - Le superfici devono essere, prive di polvere, olio grasso, cera, ecc.

Applicazione – Applicare la colla a strisce distanti da se di c.a. 5-8 cm ,lungo tutta la superficie da incollare. Eventualmente spatolare, quindi unire saldamente le superfici con un leggero movimento di rotazione e premere con

forza e uniformemente. È possibile correggere la giunzione entro 15 minuti, senza staccare gli elementi.

Le condizioni ottimali per l'incollaggio sono: temperatura di circa 15-25°C e umidità relativa dell'aria di circa 60%. temperatura durante applicazione 15-25°C

Si consigliano prove di adesione prima dell'applicazione.

Restrizioni

- Non adatto a PE, PP, Teflon, e superfici bituminose.
- Non adatto per incollaggi in immersione permanente in acqua
- Si raccomanda sempre di eseguire un test di adesione, prima della applicazione.

Pulizia

pulire con uno straccio imbevuto di alcool o acqueragia prima dell'indurimento. Dopo la presa pulire meccanicamente con un raschietto.

Conservazione e stoccaggio

Scadenza 12 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, nell'imballaggio originale e lontano da fonti di calore, a temperature fra +5°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita del prodotto).

Dati tecnici

| | |
|--|------------------|
| Base | MS Polimer |
| Colore | Crema |
| Densità | 1,47 g/ml |
| Tempo di creazione pelle | 15 minuti |
| Contenuto solido | 100,00% |
| Tempo di indurimento completo | 2,5 -3 mm / 24 h |
| Resistenza alla temperatura dopo l'indurimento (°C) | Da -40 a +90 |
| Temperatura di applicazione (°C) | Da +10 a + 25 |
| Temperatura ottimale di incollaggio (°C) | Da +15 a +25 |
| Umidità relativa ottimale dell'aria (%) | 60 |

Gamma ed accessori

TYTAN Pistola vector per adesivi

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Selena. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

SELENA ITALIA S.r.l.
Via G. Battista Ricci n. 6 - 35131 - Padova (PD)
Tel +39.049.767336 fax +39.049.8843332
www.tytan-italia.com servizio.clienti@selena.com

