

Scheda tecnica
rev. 2

Sigillante Bituminoso TETTO

Sigillante bituminoso elastoplastico applicabile a freddo



Che cos'è

TYTAN PROFESSIONAL SIGILLANTE BITUMINOSO TETTI è un prodotto a base di bitume rinforzato con gomma sintetica, confezionato in una pratica cartuccia. È tixotropico e non cola, spatolabile e lavorabile a freddo, aderisce alle guaine di copertura e a tutti i materiali edili compatti: guaine bituminose e in tessuto, tegole, laterizi, cemento, pietra e intonaco, lamiere in rame, acciaio e alluminio, legno. Una volta indurito, forma una superficie elastica, impermeabile all'acqua, agli agenti atmosferici e ai raggi solari.

A cosa serve

Giunzione, posa e riparazione di guaine bituminose;
ripristino dell'impermeabilizzazione su staffaggi di impianti fotovoltaici;
incollaggio di lastre in polistirene espanso e carte di copertura su muratura
sigillatura di scossaline;
Riparazione di guaine impermeabilizzanti dopo foratura o fissaggi

- utilizzabile al posto della fiamma per giunzione di guaine bituminose
- impermeabilizzazione di camini e scossaline e tetti,
- incollaggio su cartone catramato e su substrati di cemento
- riparazione di tetti e grondaie
- posa di tegole canadesi

Vantaggi

- Può essere applicato su superfici umide
- Estremamente resistente all'invecchiamento, ai raggi solari e agli agenti atmosferici
- Sicuro per lastre in polistirene espanso,
- Verniciabile con vernici all'alluminio e pitture per guaine.
- Rivestimento elasto-plastico di lunga durata
- Eccellente adesione con i più comuni materiali di copertura
- Rapido e preciso anche per piccole superfici

Modalità di impiego

Preparazione della superfici: Le superfici di applicazione devono essere compatte, pulite da polvere oli e grassi.

Applicazione - applicare con pistola per silicone, distribuire il sigillante con una spatola.

Per incollaggio di polistirene espanso o pannelli: Il prodotto deve essere applicato in strisce o punti larghi 4-5 cm e spessi 2mm, ad una distanza di 25-30 cm.

Incollaggio di guaine bituminose: Applicare il prodotto e stendere con una spatola. Premere la parte sovrapposta in modo deciso e riempire le linee di giunzione usando la spatola.

Pulizia

Gli strumenti e le superfici macchiate possono essere puliti con acquaragia o acetone.

Conservazione e stoccaggio

Scadenza 24 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, nell'imballaggio originale e lontano da fonti di calore, a temperature fra +5°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita del prodotto).

Dati tecnici

Consistenza:	pasta tixotropica
Colore:	nero
Densità:	1,10 g/cm ³
Tempo di indurimento:	2 mm di spessore in 24 ore
Tempo di formazione pelle:	15 - 20 min.
Resistenza termica:	-40°C ÷ +100°C
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C

Confezioni

contenuto	imballaggio	Unità per scatola	Unità per EUR-pallet
300ml	cartuccia	12	1440

Note:

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Selena. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



SELENA ITALIA S.r.l.
Via G. Battista Ricci n. 6 - 35131 - Padova (PD)
Tel +39.049.767336 fax +39.049.8843332
www.tytan-italia.it servizio.clienti@selena.com

