



# Durumstucco

## Scheda tecnica

COD. 201/001

Stucco a solvente, a base di resine alchidiche, per esterni ed interni.

Idoneo per applicazioni a basso e medio spessore.

Caratterizzato da ottima aderenza, si carteggia facilmente sia a secco che a umido.

Indicato per la stuccatura di superfici in legno e ferro.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchidiche
PESO SPECIFICO	1,71 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	240.000 ± 40.000 cP      G7 V10 a 20°C
RESIDUO SECCO	82,0 ± 0,5 % p/p

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

### COLORE

Bianco

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	<b>ESSICCAZIONE</b> (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	carteggiabile a umido dopo 15-24 ore applicando in strati sottili è possibile eseguire più passate a intervalli di 30'-40'
	<b>RESA PRATICA</b>	variabile in funzione dello spessore applicato
	<b>DILUIZIONE</b> In volume	pronto all'uso; se occorre è ammessa una leggerissima diluizione con diluente 700 massimo 1%
	<b>ATTREZZI</b>	spatola

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** legno, ferro.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>	Stucco a solvente, a base di resine alchidiche, per esterno ed interno
<b>RESIDUO SECCO</b>	82,0 ± 0,5 % p/p
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,71 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Ricoprire adeguatamente lo stucco, in particolare se applicato all'esterno.  
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.*

*Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».*

CQ Rev. 2 - Maggio 2006

**“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”**



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it