



Idrorepellente 182

Scheda tecnica

COD. 182/000

Idrorepellente silossanico trasparente a base solvente per esterni.

Costituisce un'efficace protezione dalla pioggia battente senza alterare la traspirabilità del supporto.

Adatto per idrofobizzare supporti cementizi e lapidei faccia a vista o supporti murari precedentemente trattati con prodotti porosi come silicati o calci, senza per altro alterarne l'aspetto estetico finale.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE





ASPETTO	trasparente	
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri silossanici in soluzione	
PESO SPECIFICO	0,79 ± 0,01 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ	22 ± 2 s	Tazza ISO 3 a 20°C
RESIDUO SECCO	10,0 ± 0,5 % p/p	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

COLORE

Incolore

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	al tatto: 1- 2 ore per ricopertura: 12- 24 ore
	RESA PRATICA	6-9 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE In volume	pronto all'uso
	ATTREZZI	pennello, spruzzo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie e materiali lapidei in genere. Non applicare su pitture sintetiche fresche.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: applicare solo su superfici accuratamente pulite e asciutte, esenti da muffe, polvere ed efflorescenze.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Idrorepellente silossanico trasparente per esterni a base solvente.
RESIDUO SECCO	10,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	0,79 ± 0,01 g/cm ³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Normalmente il prodotto è sovraverniciabile, anche se si sconsiglia, a tempi brevi, la ricopertura con altri prodotti vernicianti.

Applicare il prodotto in più mani fino a "rifiuto" evitando però la formazione di colature sul supporto.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 4 - Marzo 2014

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it