

75200040 POLIDUR TRASPARENTE LUCIDO

trasparente lucido



Finitura poliuretanica trasparente per il legno. Si usa per lucidare mobili, sedie, tavoli, porte, infissi. Ha un alto potere riempitivo e dona brillantezza alle superfici.



Data di revisione	10 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in soluzione, bicomponente, ad essiccamento chimico reattivo, lucida, poliuretanica. Classificata secondo UNI 8681:B4.A.1.C.0.CA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• ottima brillantezza• alto potere riempitivo
Impieghi	Prodotto di finitura trasparente lucido per legno da applicarsi a spruzzo, per la verniciatura di mobili, sedie, tavolini, infissi, porte e portoni, perlinati, piccoli oggetti ecc
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,010 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042	s	35 ± 5
Aspetto del film	C004	GU	94-96 lucido
Residuo secco	C033	%	45,0 ± 2,0 dopo catalisi
Essiccazione fuori polvere		min	20
Essiccazione al tatto		Ore	5-6
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Rapporto di catalisi	100 parti in peso di POLIDUR TRASPARENTE LUCIDO con 100 parti in peso di 94200207 100 parti in volume di POLIDUR TRASPARENTE LUCIDO con 100 parti in volume di 94200207
. Durata della miscela (pot life)	8 ore @ 20°C

. Metodo di applicazione	Spruzzo. Pennello e rullo solo su piccole superfici.
. Diluente	93200013
. Diluizione	dal 5 al 10%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.013". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Miscelare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	6-7 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo Da una a due mani sui nostri Polifond trasparenti.

Note Il catalizzatore è sensibile all'umidità.
Tenere ben chiusi i recipienti ed evitare di applicare in condizioni di umidità sfavorevoli.

Conservazione In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006 Prodotto ad uso professionale

Voci di Capitolato Applicazione di 2 mani di 75200040 POLIDUR TRASPARENTE LUCIDO, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
