

75600100 POLIDUR LUCIDO PER PARQUET

lucido per parquet



Prodotto trasparente, ideale per la verniciatura di battiscopa, cornici, parquet. La forza del film lo rende resistente alle abrasioni. Segue la dilatazione termica del supporto, può essere applicato direttamente senza prodotto di fondo.



Data di revisione	10 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di finitura, in soluzione, bicomponente, ad essiccamento chimico reattivo, lucida, poliuretana. Classificata secondo UNI 8681:B4.A.1.C.0.CA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• applicabile senza fondo• resistente alle abrasioni• elevata forza del film
Impieghi	Prodotto di finitura trasparente lucido per la verniciatura di parquet, battiscopa, cornici infissi ecc.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,010 ± 0,030
Viscosità tazza Ford n°4	C042	s	50 ± 5
Aspetto del film	C004	GU	95-97 lucido
Residuo secco	C033	%	46,0 ± 2,0 dopo catalisi
Essiccazione fuori polvere		min	15-20
Essiccazione al tatto		ore	4
Essiccazione in profondità		ore	24
Sovraverniciabilità		ore	24

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Rapporto di catalisi	100 parti in peso di POLIDUR LUCIDO PER PARQUET con 100 parti in peso di 94200206 100 parti in volume di POLIDUR LUCIDO PER PARQUET con 100 parti in volume di 94200206
. Durata della miscela (pot life)	24 ore @ 20°C

. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	93200013
. Diluizione	dal 1 al 3%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,011-0.013". Pressione ugello 120-160 bar.
. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente il diluente sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	5-7 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

Su parquet nuovi è sufficiente una buona carteggiatura.
Su quelli precedentemente verniciati, si rende indispensabile la "lamatura" soprattutto se hanno ricevuto la cera. Evitare di usare solventi che sciogliendola fanno sì che essa penetri nella porosità del legno.
Applicare quindi da due a tre mani su legno asciutto ed esente da impurità quali cera, olio, sporco accidentale. Distanza tra le mani 24 ore, precedere ogni mano da leggera carteggiatura per eliminare il "pelo" del legno.

Note

Il catalizzatore è sensibile all'umidità.
Tenere ben chiusi i recipienti ed evitare di applicare in condizioni di umidità sfavorevoli.

Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

Prodotto ad uso professionale

Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 75600100 POLIDUR LUCIDO PER PARQUET, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
