

SERIE 8510.0000 SPARTITRAFFICO

Impieghi

Segnaletica stradale orizzontale del tipo non rifrangente.

Caratteristiche generali

Prodotto a base di resine alchidiche a rapida essiccazione e clorocaucciù, pigmenti coprenti e cariche ad effetto specifico.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Tazza F/8	sec.	18 ± 2 pari a 70-90 Unità Krebs
Peso specifico	kg/lt	1,500 ± 0,100
Residuo secco	%	75 ± 2
Resa teorica	mq/kg	1,4 - 1,6 (con spessore di 180-200 micron)
Diluente	codice	9340.0011
Diluizione	%	2 - 3 massimo su asfalto nuovo 5 massimo per tutti gli altri casi
Apertura al traffico	minuti	20 - 30 secondo la temperatura e con umidità relativa dell'aria inferiore al 70%

Modalità applicative

A spruzzo	Con apposita macchina traccialinee. Spessore consigliato 180 - 200 micron
Condizioni applicative	Applicare su supporto asciutto. Non applicare con nebbia e con temperatura al di sotto dei 5°C per non rallentare eccessivamente l'essiccazione. Non applicare in caso di imminente pioggia.

27/03/07