

23400042 SAMOVIL RS50

fissativo vinilico concentrato



Prodotto impregnante vinilico concentrato, ideale su intonaco assorbente, mattoni e su vecchie pitture che sfarinano. Ha un'ottima resa, è idrorepellente e garantisce un elegante effetto estetico.



Data di revisione	15 febbraio 2017
Composizione	Vernice per strato di impregnazione, superficiale, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, vinilversatica. Classificata secondo UNI 8681: A0.B.0.A.2.HF
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• concentrato• alto potere legante e consolidante• ottima resa
Impieghi	Per pareti interne. Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso, cemento armato a vista, elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento, cartongesso.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,000 +/- 0,030
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione in profondità		Ore	2-3

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua.
. Diluizione	Diluire il prodotto con acqua in rapporto da 1:1 a 1:10 in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	25-30 m ² /l per prodotto diluito 1:5, per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente.

Applicazione di una mano di 23400042 SAMOVIL RS50, fissativo vinilico concentrato, diluito sino ad un massimo di 1:10 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro;

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportale completamente.

N.B. In caso di superfici già piturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

H/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SAMOVIL RS50 pronto all'uso: 12.760 g/l.

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23400042 SAMOVIL RS50, fissativo vinilico concentrato, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
