

23400043 TITANCRIL ALTO SECCO

isolante fissativo murale acrilico



TitanCril Alto Solido è utilizzato come mano d'imprimatura sia per interni che per esterni su intonaco assorbente, mattone oppure su precedenti idropitture che presentano sfarinamento. Il prodotto è idoneo anche per trattamenti di finitura come, per esempio, la lucidatura dei plastici e dona un tipico effetto maiolicante alla parete. È iningialente e resistente.



Data di revisione	15 febbraio 2017
Composizione	Vernice per strato di impregnazione, superficiale, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: A0.B.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• elevata resistenza all'acqua• ottima plastificazione• alto potere legante e consolidante
Impieghi	Come mano d'imprimatura su intonaco assorbente, su mattone, su cartongesso, su precedenti idropitture che presentano sfarinamento.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,050 +/- 0,030
Stabilità gelo/disgelo			buona
Essiccazione in profondità		Ore	2-3

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Rullo, pennello
. Diluente	Acqua.
. Diluizione	Diluire il prodotto con acqua in rapporto da 1:1 a 1:10 in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	25-30 m ² /l per prodotto diluito 1:5, per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente.

Applicazione di una mano di 23400043 TITANCRIL ALTO SECCO, isolante fissativo murale acrilico, diluito sino ad un massimo di 1:10 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro;

Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportale completamente.

N.B. In caso di superfici già piturate, verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

Note

La migliore applicazione viene fatta a pennello perchè favorisce al massimo la penetrazione nel supporto.

Pennelli ed attrezzi per l'applicazione si puliscono facilmente lavandoli subito con acqua.

Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.

Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

H/A - , massimo 30 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in TITANCRIL ALTO SECCO pronto all'uso:
6.480 g/l.

Voci di Capitolato

Fornitura e applicazione di 23400043 TITANCRIL ALTO SECCO, isolante fissativo murale acrilico, idoneo per l'impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto, previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresa la protezione delle aree non interessate dall'intervento, trasporti e smaltimento materiali.

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
