

72800600 SANOLEGNO TURAPORI FONDO ALL'ACQUA per legno a vista



Per la preparazione del fondo nelle finiture legno a vista per interni, unificante, carteggiabile.



Data di revisione	07 marzo 2017
Composizione	Pittura per strato di fondo, in dispersione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B2.C.0.A.2.FA
Proprietà principali	<ul style="list-style-type: none">• carteggiabile• alto potere riempitivo
Impieghi	Vernice di fondo turapori trasparente all'acqua carteggiabile a secco per la verniciatura del legno per interni.
Colore	Trasparente

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,000 ± 0,030
PH	C030		8,3 ± 0,2
Viscosità Brookfield @ 200 rpm	C054	cP	1.000 ± 100
Residuo secco	C033	%	28,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	10-15
Essiccazione al tatto		min	40-50
Essiccazione in profondità		Ore	4-5
Sovraverniciabilità		Ore	6
Carteggiabilità		ore	4-6

Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	dal 20 al 25%
. Applicazione airless	Diametro ugello 0,013-0.019". Pressione ugello 120-160 bar.

. Applicazione spruzzo	Aerografo: Diametro ugello: 1,2-1,4mm Pressione ugello: 3-4Atm
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	8-10 m ² /l in funzione dell'assorbimento del supporto

Ciclo applicativo	La finitura può essere eseguita dopo 6/8 ore con prodotti FALATting SANOLEGNO delle serie : 7290.0010, 7290.0020 , 7300.0030 e 7300.0040. Il fondo è applicabile direttamente su legno pulito ed asciutto, a pennello, a spruzzo, dopo opportuna diluizione con acqua. La carteggiatura si effettua a secco con carta spaziata grana 280/320 a distanza di 4/6 ore. Per consentire una perfetta penetrazione del fondo nel poro è consigliabile applicare strati di medio spessore. Il numero di mani da applicare varia con il grado di chiusura del poro che si vuole ottenere. L'applicazione del successivo strato di finitura è consigliabile dopo 8 ore previa carteggiatura.
--------------------------	--

Note	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
-------------	--

Conservazione	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
----------------------	---

Avvertenze	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.
-------------------	--

Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006	E/A - , massimo 130 G/L(2010). Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO TURAPORI FONDO ALL'ACQUA pronto all'uso: 58.220 g/l.
--	--

Voci di Capitolato	Applicazione di 2 mani di 72800600 SANOLEGNO TURAPORI FONDO ALL'ACQUA, per legno a vista, su legno opportunamente preparato. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.
---------------------------	---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.
