

## 73900401 SAMOLEGNO TRASPARENTE INCOLORE protettivo alta qualità



Vernice trasparente specifica per la protezione e la conservazione del legno di infissi, porte, scale, steccati. Forma uno strato protettivo agli agenti atmosferici. Va in profondità e non si sfoglia.



<b>Data di revisione</b>	28 febbraio 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico ossidativo, lucida, alchidica. Classificata secondo UNI8681: B0.A.0.B.0.AB
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• elevata resistenza alle intemperie</li><li>• finitura naturale</li><li>• alta penetrazione nelle fibre del legno</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Verniciature esterne ed interne del legno da costruzione come perlinati, tapparelle, infissi, persiane, palizzate ecc. ove oltre al risultato decorativo si richieda un valido effetto. Contiene uno speciale additivo (filtro UV) che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto. Consigliato per il pretrattamento del legno prima dell'applicazione di qualunque vernice.
<b>Colore</b>	Trasparente base, tinte di cartella. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	0,830 ± 0,020
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	12 ± 2
Residuo secco	C033	%	24,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	90
Essiccazione al tatto		Ore	12-24
Essiccazione in profondità		Ore	24
Sovraverniciabilità		Ore	24

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min + 5°C / max + 35°C U.R. < 60% Temperatura supporto min + 5°C / max + 35°C e di almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada (dew point).
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, immersione, straccio.

. Diluente	9110.0001
. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	14-16 m <sup>2</sup> /l in funzione dell'assorbimento del supporto

---

#### Ciclo applicativo

##### LEGNO NUOVO

Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura.

Applicare una prima mano di Samolegno tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano ottenendo una finitura a poro aperto non sfogliante. Per ottenere una finitura lucida, a poro chiuso, applicare dopo 24 ore dall'ultima mano di Samolegno, una o più mani di Flatting Marina 7370.0007. Se è richiesta la finitura opaca si può dare un'ultima mano di 7370.0010 Flatting Marina opaca.

##### LEGNO GIA' VERNICIATO CON FLATTING O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati.

Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

---

#### Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.

Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.

Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.

Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.

Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

#### Conservazione

In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.

#### Avvertenze

Lavorare in ambienti ben ventilati ed indossare necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuali. Lavare con diluente i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

F/S - , massimo 700 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SAMOLEGNO TRASPARENTE INCOLORE pronto all'uso: 621.700 g/l.

---

#### Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 73900401 SAMOLEGNO TRASPARENTE INCOLORE, protettivo alta qualità, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

**Colorificio  
Sammarinese  
SpA**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com

C.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944



Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---