

## 72800401 SANOLEGNO IMPREGNANTE TRASPARENTE

### finitura naturale per legno a vista



Prodotto impregnante all'acqua, ideale per proteggere il legno dagli agenti atmosferici, in zone di mare e di montagna. Colora in trasparenza, è inodore, non si sfoglia e non fa spessore.



<b>Data di revisione</b>	03 marzo 2017
<b>Composizione</b>	Pittura per impregnazione superficiale semplice, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, semilucida, acrilica. Classificata secondo UNI 8681: B0.C.0.A.1.FA
<b>Proprietà principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• efficace protezione</li><li>• elegante effetto estetico</li><li>• inodore</li></ul>
<b>Impieghi</b>	Impregnante all'acqua usato in edilizia e nel "fai da te" per i cicli di verniciatura del legno con prodotti all'acqua. Consigliato sia per uso interno che esterno offre buone caratteristiche di resistenza e durata. Contiene uno speciale filtro UV che protegge il legno dai raggi ultravioletti e dagli agenti atmosferici, senza alterarne l'aspetto a poro aperto.
<b>Colore</b>	Trasparente base, tinte di cartella. Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)	Riferimento	UM	Valori
Peso specifico (picnometro)	C022	kg/l	1,039 ± 0,049
Viscosità tazza Ford n°4	C042	sec	12 ± 2
Residuo secco	C033	%	25,0 ± 2,0
Essiccazione fuori polvere		min	5-10
Essiccazione al tatto		Ore	1
Essiccazione in profondità		Ore	6
Sovraverniciabilità		Ore	4

### Modo d'impiego

. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, spruzzo, immersione, straccio.
. Diluente	Acqua

. Diluizione	Pronto all'uso
. Resa teorica	10-12 m <sup>2</sup> /l in funzione dell'assorbimento del supporto

---

#### Ciclo applicativo

##### LEGNO NUOVO

Carteggiare con carta abrasiva fine nella direzione della venatura. Applicare una prima mano di SANOLEGNO IMPREGNANTE TRASPARENTE tal quale, a pennello, nella tinta legno prescelta uniformando il prodotto nel senso della venatura. Dopo 12-24 ore, carteggiare leggermente ed applicare una seconda mano.

##### LEGNO GIA' VERNICIATO CON FLATting O VERNICI COPRENTI

Rimuovere completamente le vecchie vernici fino ad arrivare al legno utilizzando i metodi più appropriati.

Procedere, quindi, come per il legno nuovo.

---

#### Note

Il supporto deve presentarsi asciutto e ben pulito.

Le mani successive alla prima vanno applicate, in ogni caso, quando la mano precedente è secca in profondità.

Allungamenti dei tempi di essiccazione si possono verificare in alcune condizioni applicative senza che si pregiudichi la qualità del prodotto. Nel caso di applicazioni all'esterno verificare che la superficie sia perfettamente asciutta ed, eventualmente, attendere od asciugare.

Avere cura di mescolare molto bene il prodotto prima dell'applicazione per omogeneizzare eventuali possibili depositi.

Lotti di produzione differenti del prodotto, nelle tinte legno, potrebbero avere sfumature differenti, verificare prima di iniziare l'applicazione.

#### Conservazione

Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.

#### Avvertenze

Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

#### Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006

F/A - , massimo 130 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V.contenuto in SANOLEGNO IMPREGNANTE TRASPARENTE pronto all'uso: 29.440 g/l.

---

#### Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 72800401 SANOLEGNO IMPREGNANTE TRASPARENTE, finitura naturale per legno a vista, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---