



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.020

Prodotto

CEBOART MARMORINO

Descrizione

CEBOART MARMORINO è un rivestimento decorativo per interni ed esterni, a base di grassello di calce stagionato e filtrato, che garantisce in modo naturale una perfetta adesione ai supporti, elevata traspirabilità, resistenza a muffe e batteri, stabilità e durata nel tempo. CEBOART MARMORINO permette di realizzare finiture di elevato pregio, ricreando sulle superfici l'effetto satinato e delicatamente puntinato del marmorino classico.

Confezioni

CEBOART MARMORINO è disponibile nelle confezioni da 5 kg e 20 kg.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile. Dopo pulitura ed eventuale stuccatura del supporto applicare a rullo o pennello una mano di fissativo pigmentato traspirante CEBOFIX R, diluito al 20-30 % con acqua.

Colorazione

CEBOART MARMORINO è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso e non prevede diluizione

Applicazione

CEBOART MARMORINO è pronto all'uso e si applica in due mani con frattone in acciaio inox. Stendere una prima mano di prodotto a rasare. Attendere l'avvenuta essiccazione e applicare la seconda mano compattando il prodotto.

Per applicazioni differenti da quelle sopradescritte attenersi alle istruzioni indicate nelle rispettive cartelle colori.

Consigli pratici

CEBOART MARMORINO è applicabile anche su metalli, legno, plastica; In questi casi è necessario preparare i fondi con apposti primers.

Protezione

Per aumentare la naturale brillantezza e per rendere idrorepellente la finitura, dopo la completa essiccazione di CeboArt Marmorino (minimo 24 ore) applicare EcoCera: cera naturale all'acqua per interni a base di cera d'api bianca e sapone di Marsiglia, mescolare con cura il prodotto prima dell'applicazione: se si presenta denso, diluirlo con il 5% di acqua calda. Stendere EcoCera con spugna sintetica evitando eccessivi carichi di prodotto; entro 30-40 minuti lucidare a mano con panno di lana.

Per applicazioni in esterno utilizzare CeboFlow protettivo trasparente all'acqua contenente speciali polimeri fluorurati. Applicato su CeboArt Marmorino completamente asciutto forma una barriera invisibile e idrorepellente, proteggendo le superfici dall'acqua e dall'inquinamento atmosferico.

Si applica a pennello in una mano, procedendo nell'applicazione dal basso verso l'alto per evitare colature.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato
CEBOART MARMORINO contiene VOC: 21 g/l.

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 1 m²/kg
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,75 g/cm³
pH: >10

Tempo di essiccazione: 6-8 ore tra una mano e l'altra. Essiccazione completa dopo minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.2
Data revisione: 21/10/2016

SCHEDA TECNICA

ST 04.020

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 12 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOART MARMORINO è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.