



SCHEDA TECNICA

ST 03.003

Prodotto

CEBORUSTIK

Descrizione

CEBORUSTIK è un rivestimento decorativo a spessore, a base di grassello di calce, con doti di elevata traspirabilità e resistenza a muffe e batteri. Applicabile a basso, medio e alto spessore senza problemi di crepe, possiede un ottimo potere riempitivo. CEBORUSTIK è utilizzabile su tutti i tipi di fondo, opportunamente preparati, e si presta a realizzare svariati effetti: in interni abbinato alla cera naturale colorabile CEBOFLOS, consente di ottenere effetti decorativi rustici a imitazione degli intonaci di un tempo. Per l'utilizzo in esterni CEBORUSTIK prevede la successiva applicazione del protettivo acrilico colorabile CEBOTECH.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

CEBORUSTIK è disponibile nelle confezioni da 5 kg, 20kg.

Sono idonei tutti i fondi a gesso, a calce, a civile, o con precedenti pitturazioni. Dopo accurata pulitura dei supporti applicare a rullo una mano di CEBOFIX R diluito al 20-30% con acqua.

Colorazione

CEBORUSTIK non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBORUSTIK si applica con frattone di acciaio inox: stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie; realizzare quindi l'effetto estetico desiderato con il frattone o con altro attrezzo (spatola, cazzuola, spazzola o pennello di fibra dura). Si può inoltre ripassare la superficie quando il prodotto sta appassendo, alla scopo di schiacciare leggermente le parti in rilievo. Attendere la completa essiccazione di CEBORUSTIK (minimo 24 ore) e e procedere all'applicazione della finitura prescelta.

Finitura per interni

utilizzare CEBOFLOS, cera naturale all'acqua per interni a base di cera d'api, vellutata al tatto e idrorepellente. Su CeboRustik perfettamente asciutto applicare CeboFlos nel colore desiderato con spugna sintetica o altro attrezzo; a essiccazione avvenuta ripassare la superficie con panno morbido o guanto per fissare e togliere eccessi di prodotto.

Finitura per interni ed esterni:

utilizzare CEBOTECH, finitura protettiva acrilica all'acqua. Non modifica la struttura superficiale dei materiali su cui è applicata e non altera in modo sensibile la permeabilità del supporto, pur formando uno strato protettivo contro gli agenti atmosferici. Su CeboRustik perfettamente asciutto applicare CeboTech nel colore desiderato, in due mani, con spugna sintetica o guanto, previa diluizione 1:4 con acqua. Per uso esterno, utilizzare esclusivamente le tinte contrassegnate da asterisco*.

Effetto Craquelè per interni

Preparare il fondo applicando CeboFix R colorato nella tinta che si desidera ottenere all'interno delle spaccature. Utilizzare quindi **CeboBreak**, fondo intermedio acrilico trasparente, ad azione spaccante. CeboBreak si applica a pennello in una mano, fino a completa saturazione della superficie. Dopo un minimo di 4 ore ed entro un massimo di 24 ore applicare CeboRustik con frattone in acciaio, stendendo il materiale in modo uniforme nello spessore desiderato; si raccomanda di non ripassare sulle parti già applicate per evitare di compromettere l'effetto. Attendere la completa essiccazione di CeboRustik e completare la decorazione con CeboFlos nella tinta prescelta.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
CEBORUSTIK contiene VOC: 20 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 0,6- 1,7 m²/kg, a secondo dello spessore di applicazione
Aspetto fisico: pasta densa
Peso specifico: 1,66 g/cm³
pH: >10
Resistenza agli UV: resistente, non ingiallente
Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 01/03/2011

SCHEDA TECNICA

ST 03.003

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBORUSTIK è a base di calce e quindi fortemente alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso e in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti; se l'irritazione persiste, consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.