



Cod 7 11182...

ISOLA E COPRE

PITTURA ISOLANTE

Descrizione	Pittura a doppia funzione: fondo e finitura con eccezionale copertura.
Caratteristiche	Elevato potere coprente, buon potere riempitivo ed ottimo uniformante degli assorbimenti del supporto. La versione intermedia, colorata a sistema tintometrico, agevola il potere coprente delle mani successive di finitura, aiutando ad ottenere con facilità superfici uniformi.
Impieghi	Per interno. Ideale per gesso, scagliola e cartongesso. Uniforma gli assorbimenti del supporto e grazie al buon potere riempitivo, maschera le difettosità superficiali. Come fondo colorato su idropitture realizzate da basi neutre e intermedie (tinte "forti")
Composizione	A base di resine in emulsione acquosa, pigmenti e cariche finemente macinati.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	1.50 ± 0.02 kg/L a 20° C.
Viscosità	3000 ± 500 cP a 20°C con Brookfield RVT (F3 V20).
Volume solido	35 % ± 2%
Permeabilità al vapore	Alta UNI EN ISO 7783-2
Presa di sporco	Media UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	5% con acqua potabile. Su supporti molto assorbenti è possibile diluire la prima mano fino al 20-30% (bianco).
Resa	5-6 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2-3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	4-6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	In caso di supporti fortemente assorbenti, applicare una mano preventiva di Fissamuro Ambientesano o Medium. Applicare una/due mani di Isola e Copre.
Colore	Bianco – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none">1. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.2. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità.3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30° C.5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati per appalti e preventivi: Pittura a doppia funzione: isolante e di finitura con eccezionale copertura: a base di resine in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce. Per applicazioni all'interno. Peso specifico: 1.50 ± 0.02 kg/L Resa : 5-6 m ² /L per mano, in funzione dall'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"