



Cod.71200...... 777000......

RELAX BRILLANTE

SMALTO SINTETICO ALTO SOLIDO BRILLANTE

Descrizione	Smalto sintetico ad alto solido per interni ed esterni, brillante.
Caratteristiche	Formulato a norma dei parametri della Direttiva europea 2004/042/CE per limitare l'emissione dei composti organici volatili. Smalto alto solido, si ottiene un più alto spessore di prodotto applicando una mano. Ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, buona copertura e pienezza. Di facile applicazione anche su superfici estese.
	Ritenzione della brillantezza nel tempo, elevata resistenza ai raggi U. V.
Impieghi	Per interno ed esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi adeguatamente preparati.
Composizione	A base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

Peso specifico	$1,20 \pm 0,03 \text{ kg/L a } 20^{\circ}\text{C}$
Viscosità	$170 \pm 10 \text{ s a } 20^{\circ}\text{C}$ con tazza DIN 4
Volume solido	$64\% \pm 2\%$
Brillantezza	90 ± 5 unità a 60°
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione in volume	Pronto all'uso.
Resa / Spessore film	12-14 m²/L / 35 ÷ 40 μm Per mano* * Si consiglia di applicare strati sottili per non superare gli spessori raccomandati ed evitare anomalie nell'essiccazione e fenomeni di raggrinzimento. Spessori più elevati devono essere ottenuti con più applicazioni successive.
Essiccazione	Fuori polvere: 2-4 h a 20°C e 65% U.R. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con l'aumentare dell'umidità.
Sovrapplicazione	24 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Su supporti non verniciati applicare preventivamente una – due mani di fondo specifico: su ferro Chromidin 88, su legno Chromipac. Procedere con l'applicazione di due mani di finitura Relax. Si consiglia di sovrapplicare l'antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.
Colore	Bianco, basi tintometriche e tinte di cartella.
Avvertenze	 I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti. La resa dipende dall'irregolarità e rugosità del supporto. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all' 85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo Applicare in ambienti ben areati
Riforimenti da inceri	e nei canitolati di annalto e nreventivi:

Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:

Smalto sintetico ad alto solido, a base di resine oleo-alchidiche modificate e pigmenti molto resistenti alla luce. Per applicazioni su ferro, legno, pareti, metalli non ferrosi all'esterno e all'interno. Brillante

Peso specifico: $1,20 \pm 0,03 \text{ kg/L}$

Resa: $12 - 14 \text{ m}^2/\text{L}$

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

"Ai sensi del D. Igs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"