



Cod.7 11090010 – 711100...

**LIGNOTEX**

IMPREGNANTE PER LEGNO

<b>Descrizione</b>	Impregnante per legno.
<b>Caratteristiche</b>	A forte penetrazione, protegge il legno in profondità ed in superficie dai raggi U.V. Non sfogliante. Esalta le venature del legno anche su legni poco pregiati.
<b>Impieghi</b>	All'esterno e all'interno per il trattamento di fondo, la protezione e la colorazione del legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.
<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche in soluzione con pigmenti trasparenti ed additivi .

**CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:**

<b>Peso specifico</b>	0,83 ± 0,03 kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	25 ± 3 s incolore / 40 ± 5 s colorati 20°C con tazza ISO 2431
<b>Volume solido</b>	12.5 % ± 0.5 %
<b>Applicazione</b>	A pennello, straccio, spruzzo, immersione.
<b>Diluizione in volume</b>	Pronto all'uso.
<b>Resa</b>	10 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione dell'assorbimento del legno
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 30 min - 1 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	12 - 24 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Eliminare tracce di resina, sporco e polvere. Eliminare vecchie vernici e riportare a legno. Carteggiare per uniformare gli assorbimenti. Applicare una o più mani di Lignotex. Se necessario ricoprire con Flating Ingham Clark o Keller lack 61. Una leggera carteggiatura tra le mani, migliora l'aspetto estetico del ciclo.
<b>Colore</b>	Incolore – Tinte realizzabili con sistema tintometrico.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mescolare con cura prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare una disuniformità di tinta a lavoro finito.</li><li>2. L'effetto estetico finale è in funzione del tipo di legno e delle modalità applicative; si consiglia una prova preliminare</li><li>3. La versione incolore non è idonea da sola alla protezione all'esterno. E' però consigliata per uniformare gli assorbimenti e per schiarire le tinte.</li><li>4. Applicare su legno nuovo, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.</li><li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li><li>6. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto</li><li>7. Applicare in ambienti ben areati</li></ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi:</b>	Impregnante a penetrazione per legno: a base di resine sintetiche in soluzione, pigmenti e additivi per il legno. Per applicazione all'interno e all'esterno. Mano di fondo per cicli a vernice. Peso specifico: 0,83 :± 0,03 kg/L Resa : 10 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda – schede tecniche"

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**